

施工責任者様へ

アイギス難燃処理合板 取扱説明書

※アイギス難燃処理合板は、減圧加圧装置にて難燃薬剤を含浸させます。乾燥過程で栈木の跡が残る場合があります。又板端の方に乾燥跡が残るものはありますが、品質には問題ありません。お取り扱いには、下記の注意事項を周知していただくよう、お願い致します。下記の注意事項に反するお取り扱いによって生じた不具合につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

【移動・保管について】

※工場出荷時は含水率14%以下を厳守しており、製品はラップ巻にして、移動中も外の湿度の影響を受けないようにしておりますので保管や移動の場合は、ラップは外さないようにしてください。外の湿度が高い場合は、吸湿する恐れがあります。

※保管は浸水や湿潤の影響を受けないよう、常に乾燥した清潔な環境の場所に保管してください。床には直接、置かないようにしてください。捨て板やシート等の上に平積みしてください。直ぐに使用されない場合は、ラップ巻やシート等で養生してください。

【施工環境及び注意事項】

※施工をする場合は高温、多湿にならないよう充分気を付け、換気、通気を良くして湿度の影響を受けないようにしてください。防水処理（止水工事）等、完了していることを確認してください。壁、床（不陸調整剤）、コンクリート等が充分乾燥していることを確認してください。下地材が充分乾燥していることを確認してください。上記の乾燥が確認できるまで施工は行わないでください。周りの湿度の影響を受けた場合、白華現象が発生する場合があります。

※湿った手で鉄を触った後に難燃合板を触らないでください。鉄汚染でシミが発生する場合がありますので、素手では、取り扱わないようにしてください。コンクリート等のアルカリ成分が、空気中の水分と共に難燃合板に附着すると、アルカリ汚染でシミが発生する場合があります。

※塗装をされる場合は、水性塗料や自然塗料等は塗装障害が発生する場合があります。塗料の説明書をお読みになり、試し塗りを行ってください。塗装により発生した問題につきましては、当社では責任は負えません。

製造元 : (有)アダチ技研 館林工場
問い合わせ : (有)アダチ技研 本社 営業部
TEL : 048-987-0181